

$$CEN = 52,5 \text{ CE } \overset{\uparrow}{\text{CP2}} \text{ NF}$$

II.4) "eau pâte" pour un % = 30,5" et $V_{\text{pâte}} = 100 \text{ cm}^3$

$$V_{\text{pâte}} = V_{\text{eau}} + V_{\text{ciment}}$$

$$= \frac{m_{\text{eau}}}{\rho_{\text{eau}}} + \frac{m_{\text{ciment}}}{\rho_{\text{ciment}}}$$

$$\Rightarrow m_{\text{ciment}} = \rho_{\text{ciment}} V_{\text{pâte}} - m_{\text{eau}}$$

$$\Rightarrow m_{\text{eau}} = \rho_{\text{eau}} \left(V_{\text{pâte}} - \frac{m_{\text{ciment}}}{\rho_{\text{ciment}}} \right)$$

$$m_{\text{pâte}} = m_{\text{eau}} + m_{\text{ciment}}$$

$$= 0,305 m_{\text{ciment}} + m_{\text{ciment}}$$

$$= 1,305 m_{\text{ciment}}$$

$$m_{\text{eau}} = 0,305 m_{\text{ciment}}$$

II.5) Donner les proportions % en phases minéralogiques du clinker portland (C_3S , C_2S , C_3A , C_4AF)

↳ reporter leur % sur la fiche technique du béton et ($\times m_{\text{ciment}}$)

III / Hydratation du clinker portland


III.1 / Hydratation d'un ciment portland:

- Le clinker réagit avec l'eau formant une couche de produits d'hydratation à la surface.

- les produits CSH et CH s'accumulent créant une structure dense

dégagement de
la chaleur

cohesion & résist. à la compression
fx de prise



① : période gachégo

② : période de prise & durcissement

③ : période de désement

④ : période de ralentissement

Principaux hydrates formés :

- hydrates binaires : CSH et CH ($1,5$ et $1,5$)
- hydrates ternaires : ettringite et monosulfodaluminate
- hydrates quaternaires : C_4AF

III.3/ $E/C \uparrow \Rightarrow P \uparrow$ et $RM \downarrow$ + hydratation complète
 $E/C \downarrow \Rightarrow$ limite l'hydratation
 E/C optimal \Rightarrow qte CSH est maximisée

III.4/ Calculons la porosité de la pâte de ciment à t_0 et t_{∞}
 $V_e = 51,0 \text{ cm}^3$ et $V_p = 49,0 \text{ cm}^3$

$$\phi_{t_0} = \frac{V_e}{V_{\text{tot}}} = \frac{49}{100} = 49\%$$

Après hydratation complète (t_{∞}), ~ 23% de l'eau initiale reste sous forme de pores capillaires résiduels.

$$\phi_{t_{\infty}} = \frac{0,23 \times V_e}{V_{\text{tot}}} = 11,3\%$$

IV / Caractéristiques d'un liant bitumineux

IV.1/ Pour la fabrication d'un enrobé bitumineux tel que le BBSG (Béton Bitumineux Semi-Graisse), le bitume le plus couramment utilisé appartient à la classe 50/70.

Le bitume est composé de 3 gd familles :

- asphaltènes
- résines
- huiles arom. & saturées

IV.2/ Le liant vieilli des BAE est plus rigide, moins ductile et a un point de ramollissement plus élevé ; ce qui limite sa flexibilité mais peut être adapté via des mélanges avec des liants neutres.

IV.3/ Avantages utilisation BAE dans le routage :

- \checkmark coût matérieux
- \checkmark impact environ.
- \checkmark déchets
- économie des ressources

V/ Analyse d'une coupe granulométrique

$$\underline{V.1/} \quad \text{MF} = \frac{\sum \text{aires cumulés} (0,16 - 0,315 - 0,63 - 1,25 - 2,5 - 5)}{100}$$

$$\underline{\text{AN:}} \quad \text{MF} = 2,7$$

$$\underline{V.2/} \quad \rho = 2,66 \text{ Tg./m}^3 \quad (\text{petit sable, "sable caractéristique"})$$

$$\underline{V.3/} \quad \textcircled{w_A} = \frac{m_e}{m_s} \times 100$$

$$\Rightarrow m_e = m_s \frac{w_A}{100}$$

$$\begin{array}{l} \text{AN} \\ \downarrow \\ = 680 \times \frac{1,10}{100} = 7,48 \text{ kg.m}^{-3} \end{array}$$

absorption d'eau